

FRESNO AMERICANO

Denominación

Científica: Fraxinus oregona Nutt
Española: Fresno americano.

Propiedades Físicas

Densidad aparente al 12% de humedad ... 640 kg/m³ - madera semipesada Estabilidad dimensional - Coeficiente de contracción volumétrico: ... 0,41% - madera estable - Relación entre contracciones: ... 1,6% - sin tendencia a atear Dureza (Monnin) ... 4,0 madera - semidura.

Tipo de Madera

Frondosa.

Propiedades Mecánicas

Resistencia a flexión estática: 1030 kg/cm² Módulo de elasticidad: 120.000 kg/cm² Resistencia a la compresión: 511 Kg/cm².

Durabilidad

Hongos: Durable.

Aspecto

Procedencia